

SC4 ROYAL SOFT

Stucco Extra Soft

A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Stucco poliestere per la riparazione dell'automobile. Le caratteristiche principali sono la morbidezza che consente immediate stesure prive di difetto, tempi estremamente bassi per la prontezza alla carteggiatura, un'adesione eccellente su tutti i supporti compresa la lamiera zincata, una ottima resistenza alla piega anche ad alti spessori. Indicato per importanti riempimenti ma anche per rasate sottili. Il VOC del prodotto pronto all'uso risulta inferiore ai 250 g/l, limite di categoria dettato dalla Normativa Europea 2004/42

B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Resine poliestere insature e cariche speciali
Peso specifico:	1,80 ± 0,10 kg/l
Colori disponibili:	Giallo
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :



- * Lamiera zincata, alluminio e sue leghe, ferro, lamiera d'acciaio, plastiche
- * Vernici Originali o vecchie verniciature ben consolidate



- * Pulire bene la superficie da trattare con Antisil V09 e assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere
- * Su fondi o smalti carteggiare e pulire la superficie prima di stuccare.

D) AVVERTENZE:

- * Miscelare accuratamente lo stucco con il 1-3% di induritore in pasta C10. Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore perche' potrebbero generarsi macchie di perossido in fase di verniciatura.
- * Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
- * Conservare in luogo fresco ed asciutto.



SC4 ROYAL SOFT

Scheda N

SC4

E) LAVORAZIONE :



1-3% induritore in pasta potlife 3-5' a 20° C.



applicazione a spatola



<20' a 20°C



4-5' a 1 mt.



P80-P120 sgrossatura
P180-P220 rifinitura

F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

* Con diluente nitro o da lavaggio.

G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :

Primer A14, A15
Stucco Spray F18
Fondi Acrilici Serie F57
Fondi Acrilici Serie F77
Fondi Poliacrilici Serie F30, F31, F32, F33, F35
Fondo Acrilico Colorabile F06

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.